Adhesivo Vinilit Tradicional y Humedad

Rendimiento Aprox.

Tarro 240cc		Tarro 470cc	
Ø 16 mm	= 120 uniones	Ø 16 mm	= 240 uniones
Ø 20 mm	= 80 uniones	Ø 20 mm	= 160 uniones
Ø 25 mm	= 70 uniones	Ø 25 mm	= 140 uniones
Ø 32 mm	= 60 uniones	Ø 32 mm	= 120 uniones
Ø 40 mm	= 40 uniones	Ø 40 mm	= 80 uniones
Ø 50 mm	= 35 uniones	Ø 50 mm	= 70 uniones
Ø 63 mm	= 30 uniones	Ø 63 mm	= 60 uniones
Ø 75 mm	= 20 uniones	Ø 75 mm	= 40 uniones
Ø 90 mm	= 12 uniones	Ø 90 mm	= 24 uniones
Ø 110 mm	= 8 uniones	Ø 110 mm	= 16 uniones
Ø 125 mm	= 7 uniones	Ø 125 mm	= 14 uniones
Ø 140 mm	= 6 uniones	Ø 140 mm	= 12 uniones

Nota:

Tapa sellada a presión para asegurar mayor duración. Para abrir tarro, utilice llave Pico de Loro.

Duración:

1 año (aproximadamente).

Precauciones de Seguridad

Contiene solventes "muy volátiles e inflamables", no debe ser usado o almacenado cerca de cualquier fuente de ignición (calor, chispa, llama abierta).
Se debe trabajar en un área bien ventilada. En áreas confinadas o parcialmente cerradas debe utilizarse un equipo de ventilación local para remover los vapores y disminuir su inhalación. Se puede utilizar también respiradores especialmente diseñados para evitar la inhalación de los vapores orgánicos.
Los envases deben permanecer herméticamente cerrados cuando no se trabaja con el producto y mantenerlos cerrados tanto como sea posible cuando se utiliza el producto.

Evitar el contacto con la piel, los ojos o la membrana mucosa. No ingerir, ni inhalar los vapores.
Mantener el producto fuera del alcance de los niños.

Almacenamiento

Debe ser almacenado en un lugar limpio y seco, bien ventilado y lejos de cualquier fuente de ignición.
La temperatura del lugar debe oscilar entre los 10°C y 35°C, manteniendo los envases bien cerrados.

Instrucciones de Uso

1 Cortar la tubería en ángulo recto con una sierra de dientes finos.



2 Con una lima metálica o escofina, hacer un biselado que facilite una óptima inserción de la tubería.



3 Limpie la tubería y el fitting de impurezas y rebabas producidas por el corte y el bisel.



4 Eliminar todo rastro de grasa.



5 Aplique una capa uniforme, sin exceso, de adhesivo Vinilit PVC en el extremo de la tubería y en el interior de la campana (Fitting).



6 Introducir el extremo de la tubería en la campana respectiva, con un movimiento firme y parejo.



7 Gire la tubería 1/4 de vuelta para una inserción correcta y dispersión homogénea del adhesivo en la unión.

8 Deje secar 30 minutos antes de manipular (a temperatura ambiente 15ºC y 30ºC).

9 Espere 24 horas antes de hacer una prueba de presión.

10 Mantener el envase tapado para evitar su secado.

vinilit®
an Aliaxis company

PRODUCTO AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE Y SU SALUD
LOW VOC

Nos preocupamos por el medio ambiente.

- Bajo en agentes volátiles.
- Mejora la calidad del aire.
- Seguridad para los trabajadores y su salud.
- Especial para certificación LEED.

ADHESIVO VINILIT TRADICIONAL Y HUMEDAD

Descripción

Adhesivo tradicional y humedad, formulado para ser utilizado en uniones de tubería y conexiones de PVC Presión, PVC Sanitario y Canaletas de Techo P25 Vinilit. Recomendado hasta 140 mm de diámetro nominal en conducciones de agua fría. Este producto está compuesto principalmente por resina de PVC y una mezcla de solventes ciclohexanona, tetrahidrofurano (THF) y metiletilcetona (MEK).
Adhesivo Humedad, especial para ser aplicado sobre superficies húmedas o con agua.

Apariencia:
Adhesivo Tradicional Líquido Transparente.
Adhesivo Humedad Líquido Azul.

Aplicaciones

Tuberías y Accesorios de PVC Presión (Hidráulico hasta 140 mm).
Tuberías y Accesorios Sanitarias Gris (Hasta 140 mm).
Canaletas de Techo P25 Vinilit.

Especificaciones Técnicas

Normas
Certificación Cesmec, bajo la norma internacional ASTM-D 2564.
Hoja técnica de seguridad Según NCh 2245.Of93.

Formatos

Tarro con Aplicador 240 cc y 470 cc